



## 評価試験事例



状況を確認するために梱包直前の金型を撮影。  
SIS-412 で梱包し、中にデシカイト 25 を 200g 同梱。  
5～8月までの4ヶ月間保存。  
環境はテント保管。  
開梱後は当初の写真と変わらず、錆も一切認められず。

← 金型 A



← 金型 B

